



Soggetto: RA007;

Finitura: Perlato;

Rilievo: 500 micron;

Densità: 25;

Supporto: Mdf spessore mm. 4

Cicli di Produzione:

1. Fondo con poliesterino Renner pl-m013;
2. Carteggiatura trasversale 240-320-400;
3. Realizzazione rilievo con tecnologia DORSUM®;
4. Carteggiatura con Schotch-Brite;
5. Applicazione RAL 9010 Poliuretana ICA;
6. Applicazione Madreperla;
7. Applicazione Lucido Trasparente Acrilico 100 Gloss